



認定番号 2303-023001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

1303NF-A
(1303NF)

1503NF-A
(1503NF)

1608NF

1806NF-A
(1806NF)

2D-ANF-A
(2D-ANF)

2D-BNF-A
(2D-BNF)

2D-CNF-A

(2D-CNF)

J-1NF

J-2NF

J-3NF

J-4NF

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2303-02301-1405

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-ANF 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年3月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	13.09	13.55	13.44	13.81	14.79	13.73
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	19.38	17.50	19.77	18.56	18.34	18.71
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1406

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-BNF 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年3月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-S-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	14.94	15.67	15.73	15.00	15.02	15.27
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	16.91	11.40	14.10	14.67	14.31	14.27
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1407

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-CNF 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年3月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

100kN おに式一軸試験機 AG-100kN

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	15.69	17.31	17.76	15.08	14.47	16.06
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13.05	11.76	11.98	14.39	15.36	13.30
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

B 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1401

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 1303NF 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年3月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.58	39.34	38.61	38.45	37.87	38.57
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

B 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1402

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 1503NF 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年3月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.48	37.96	38.22	38.20	38.68	38.30
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 1H-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

B 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材




試験番号 2303-02301-1404

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 1806NF 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年3月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.05	38.32	37.93	29.28	38.46	36.40
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	19.25	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1408

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人

会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 J-INF 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年3月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	39.00	37.87	39.42	39.09	39.22	38.92
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1409

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 J-2NF 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年3月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.15	37.89	38.42	38.18	37.51	38.03
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	15.76	16.00	14.64	15.19	14.78	15.27
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8. 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1410

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 J-3NF 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年3月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.58	38.05	38.75	39.01	38.28	38.53
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	12.05	12.89	12.22	14.29	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



試験番号 2303-02301-1411

発行日 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 J-4NF 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び耐風金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年3月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	39.43	38.96	39.30	39.04	39.35	39.21
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kN

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	16.78	16.76	17.50	17.36	16.29	16.93
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2306-023001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

2D-MNF-A

(2D-MNF)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年6月30日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2306-023001-1401

発行日：2023年6月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 2D-MNP 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年6月14日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	11.81	10.96	11.57	10.82	11.54	11.34
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材